



DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA / BRAND : ELECTRO DH

CÓDIGO / CODE : 04.327

DESCRIPCIÓN: PEGAMENTO TERMOFUSIBLE EN BARRA

DESCRIPTION: TERMOFUSIBLE GLUE BAR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Componentes básicos:

Copolímero de acetato etileno vinilo 55%

Resina hidrogenada 45%

Basic components:

55% ethylene vinyl acetate copolymer

45% hydrogenated resin

Color:

Transparente

Color:

Transparent

Temperatura de reblandecimiento:

85 ± 5°C

Softening temperature:

85 ± 5°C

Viscosidad (CPS):

180°C 10,000 ± 3000 cP

Viscosity (CPS):

180°C 10,000 ± 3000 cP

Tiempo de secado en el aire:

35" - 40"

Air drying time:

35" - 40"

Tiempo de secado en superficie:

20" - 25"

Surface drying time:

20" - 25"

Resistencia al calor:

68°C

Heat resistance:

68°C

Alargamiento:

450%

Enlongation:

450%

Temperatura de aplicación:

160°C - 180°C

Application temperature:

160°C - 180°C

Diámetro:

11 Ø

Diameter:

11 Ø

Largo:

300 mm

Long:

300 mm



ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)